

# UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL



**EFFECTO DE LA CENIZA DE SCHINUS Y FIBRA DE CABUYA  
SOBRE LA RESISTENCIA COMPRESIÓN-FLEXIÓN PARA  
PAVIMENTO RÍGIDO F'C=350KG/CM<sup>2</sup>, AYACUCHO.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO  
CIVIL**

**AUTOR:**

Bach. Sarmiento Ruiz, José Samuel  
ORCID: 0000-0002-1237-2122

**ASESOR:**

ING. Noriega Vidal, Eduardo Manuel  
<https://orcid.org/0000-0001-7674-7125>

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**  
Tecnología de Concreto

**TRUJILLO – PERÚ**  
**2023**

## **DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD**

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería:

Yo, ING. Noriega Vidal, Eduardo Manuel Carlos con DNI 43236142, como asesor del trabajo de investigación “Efecto De La Ceniza De Schinus Y Fibra De Cabuya Sobre La Resistencia Compresión-Flexión Para Pavimento Rígido F'c=350kg/Cm<sup>2</sup>, Ayacucho” desarrollado por el bachiller José Samuel Sarmiento Ruiz con DNI 44864558. Egresado del programa profesional de Ingeniería Civil, considero que dicho trabajo de titulación reúne los requisitos tanto técnicos como científicos y corresponden con las normas establecidas en el reglamento de titulación de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI y en la normativa para la presentación de los trabajos de titulación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Por tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente para que sea sometido a evaluación por la comisión de la clasificación de designada por el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.



.....  
MG. ING. Noriega Vidal, Eduardo  
Manuel DNI 43236142

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar, a mis padres, por su apoyo incondicional, porque gracias a ellos me ayudaron a cumplir todas mis metas, así como a quienes me ayudaron a desarrollar mi tesis y aconsejaron a no abandonarla.

También un agradecimiento a mis profesores que gracias a ellos obtuve mayor conocimiento de todos los temas relacionados a la carrera profesional, que permite ser un buen profesional.

## INDICE

AGRADECIMIENTO .....	ii
INDICE.....	iii
INDICE DE TABLAS .....	v
INDICE DE FIGURAS .....	vi
RESUMEN .....	vii
ABSTRAC.....	viii
I. INTRODUCCIÓN .....	9
II. METODOLOGÍA .....	24
2.1 Enfoque, tipo. ....	24
2.2 Diseño de investigación.....	24
2.3 Población, muestra y muestreo.....	24
2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos. ....	25
2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información. ....	26
2.6 Aspectos éticos en investigación.....	26
2.7 Procedimientos. ....	26
2.8 Dosificación de la ceniza de Schinus y fibra de Cabuya que se utilizará en la mezcla de concreto.....	29
2.9 Fabricación de las muestras.....	30
III. RESULTADOS .....	32
IV. DISCUSIÓN.....	57
V: CONCLUSIONES .....	61
VI. RECOMENDACIONES .....	63
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	64
ANEXOS .....	68
Descripción de la zona de estudio.....	68
Instrumentos de recolección de medición.....	70

Ficha técnica .....	76
Operacionalización de variables .....	78
Matriz de consistencia .....	79
Análisis granulométrico.....	80
Diseño de mezclas .....	87
Ensayo de asentamiento.....	119
Ensayo de laboratorio a compresión .....	121
Ensayos a resistencia a flexión .....	137
Certificado de calibración.....	155
Panel fotográfico.....	179

## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1</b> Muestras a compresión .....	25
<b>Tabla 2</b> Muestra a Flexión .....	25
<b>Tabla 3</b> Datos obtenidos de las pruebas de SLUMP de las dosificaciones realizadas .....	33
<b>Tabla 4</b> Resistencia compresión a los 7 días .....	35
<b>Tabla 5</b> Resistencia a los 14 días .....	38
<b>Tabla 6</b> Compresión a los 28 días.....	40
<b>Tabla 7</b> Flexión a los 14 días .....	43
<b>Tabla 8</b> Flexión a los 28 días.....	45
<b>Tabla 9</b> Resumen a compresión de las dosificaciones, a los 7,14 y 28 días.....	47
<b>Tabla 10</b> .....	49
<b>Tabla 11</b> Costo de mano de obra para la obtención de ceniza de Schinus .....	51
<b>Tabla 12</b> Costos de mano de obra para obtener la fibra de Cabuya .....	51
<b>Tabla 13</b> Precio para obtener fibra de Cabuya en 1.5% por metro cubico. ....	51
<b>Tabla 14</b> Costos totales adicionando la dosificación óptima en comparación del concreto patrón .....	53
<b>Tabla 15</b> Resumen de las dosificaciones a compresión.....	54
<b>Tabla 16</b> Resultados del método ANOVA de los ensayos a compresión.....	54
<b>Tabla 17</b> Resumen de las dosificaciones para el análisis ANOVA, de los ensayos a flexión .....	55
<b>Tabla 18</b> Resultados del método ANOVA de los ensayos a flexión .....	56

## INDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1</b> Árbol de Schinus.....	19
<b>Figura 2</b> Cabuya .....	20
<b>Figura 3</b> Muyurina lugar donde se recolectaron las hojas de Schinus .....	27
<b>Figura 4</b> .....	27
<b>Figura 5</b> Cantera la Moderna.....	28
<b>Figura 6</b> Prueba de SLUMP .....	32
<b>Figura 7</b> Comparación SLUMP de las dosificaciones.....	33
<b>Figura 8</b> Gráfico de resistencia compresión a los 7 días .....	36
<b>Figura 9</b> Imagen de rotura compresión 7 días .....	36
<b>Figura 10</b> Resistencia a los 14 días.....	37
<b>Figura 11</b> Gráfico de la resistencia a la compresión a los 14 días.....	39
<b>Figura 12</b> Gráfico compresión a los 28 días .....	41
<b>Figura 13</b> Compresión 28 días.....	41
<b>Figura 14</b> Flexión a los 14 días.....	42
<b>Figura 15</b> Gráfico de flexión a los 14 días .....	44
<b>Figura 16</b> Gráfico de la flexión a los 28 días.....	46
<b>Figura 17</b> Flexión a los 28 días.....	46
<b>Figura 18</b> Gráfico del resumen de compresión del concreto $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ , a los 7,14 y 28 días.....	48
<b>Figura 19</b> Gráfico de resumen a flexión de las dosificaciones, a los 14 y 28 días.....	49
<b>Figura 20</b> Resultado del análisis químico de la ceniza de Shinus .....	50
<b>Figura 21</b> Costo unitario de una subpartida de un concreto $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ .....	52
<b>Figura 22</b> Mapa del departamento Ayacucho.....	68
<b>Figura 23</b> Mapa de la provincia Huamanga .....	69
<b>Figura 24</b> Mapa del distrito Ayacucho .....	69

## RESUMEN

El objetivo general de la investigación fue determinar el efecto de las propiedades físico - mecánicas del concreto  $f'c = 350Kg/cm^2$  adicionando ceniza de Schinus y fibra de Cabuya, para pavimento rígido. Es de enfoque cuantitativo, tipo aplicada cuasiexperimental, se experimentaron dosificaciones, ceniza de Schinus (CS) en de 0%, 0.75%, 1.50%, y 2.25%, la fibra de Cabuya (FC) se adicionará 0%, 0.75%, 1.50%, y 2.25%. Dichos ensayos se realizarán en el laboratorio de diseño de concreto, tanto en los ensayos a compresión y flexión, para poder evaluarlo. La población cuenta con 144 briquetas y 96 vigas, con un tiempo de fraguado de 7, 14 y 28 días. La investigación concluyó que la dosificación óptima es 0%CS +1.5%FC, a 28 días de ser elaborado, dando como resultado a compresión  $f'c = 432.3Kg/cm^2$  en referencia al concreto patrón que resultó  $f'c = 409.1Kg/cm^2$  y el ensayo a flexión resultó  $f'c = 73.1Kg/cm^2$  en relación del concreto patrón que resultó  $f'c = 60.2Kg/cm^2$ , también se observó que cuando se añade ceniza de Schinus las propiedades mecánicas del concreto tiende a deteriorarse.

**Palabras Clave:** Concreto, Cemento, Ceniza, Schinus, Fibra de Cabuya

## **ABSTRAC**

The general objective of the research was to determine the effect of the physical - mechanical properties of concrete  $f=350\text{Kg/cm}^2$  adding Schinus ash and Cabuya fiber, for rigid pavement. It is quantitative, applied type applied quasi-experimental, Schinus ash (CS) dosing in 0%, 0.75%, 1.50%, and 2.25%, Cabuya (FC) fiber will be added 0%, 0.75%, 1.50%, and 2.25%. These tests shall be carried out in the concrete design laboratory, both in the compression and bending tests, in order to be evaluated. The population has 144 briquettes and 96 beams, with a setting time of 7, 14 and 28 days. The research concluded that the optimal dosage is 0%CS +1.5%FC, 28 days after being elaborated, resulting in compression  $f'c = 432.3\text{Kg/cm}^2$  referring to the concrete pattern that resulted  $f'c = 409.1\text{Kg/cm}^2$  and the flexural test resulted  $f'c = 73.1\text{Kg/cm}^2$  in relation to the concrete pattern that resulted  $f'c = 60.2\text{Kg/cm}^2$  It was also observed that when Schinus ash is added the mechanical properties of the concrete tend to deteriorate.

**Keywords:** Concrete, Cement, Ash, Schinus, Cabuya Fiber